

DATABLAD

Produkt	BACA RAD(ON) Folie
Densitet (g/cm³)	0.92 $\pm$ 10% g/cm ³
Tykkelse	280 $\pm$ 10% my
Bredde / Længde	1,8 x 45 m - 3,6 x 20 m

	Norm	Reel (gennemsnit)	Metode
Riv styrke	MD>22 MPa TD>22 MPa	MD=26.58 MPa TD=25.41 MPa	ISO 527-3 500 mm/min
Brud forlængelse	MD >400% TD>400%	MD=511 TD=522	ISO 527-3 500 mm/min

Opbevaring: Tørt og ikke i direkte sollys (5 - 25° C)

Før brug, anbefales det at folien opbevares ved stuetemperatur i mindst 24 timer.

Position: D.Vaşkelis, Technologist



Baca Plastindustri AS

Ulsmågveien 20
5224 NESTTUN

Telefonnr.

E-post
Hjemmeside
Organisasjonsnr.

+47 55 92 77 77

post@baca.no
www.baca.no
NO 951 654 515 MVA

Bank

Kontonr.
SWIFT-kode
IBAN

Nordea Bank AB, filial
Norge
65020505979
NDEANOKK
NO1565020505979