

Forsegling af gylle DS 26 Flex

Enkeltkomponent mineralsk forseglingsopslæmning (MDS)



- Pålidelig forsegling af puds
- Kan males
- Fleksibel

Produkt	Enkeltkomponent, fleksibel mineralforseglingsslam (MDS).	
Sammensætning	Tilslagsmaterialer, cement og tilsætningsstoffer for bedre forarbejdning, fleksibilitet, vedhæftning og uigennemtrængelighed.	
Egenskaber	■ Testet i henhold til testprincipper med generelt testcertifikat fra bygningsmyndigheden. ■ Bearbejdelig (sprøjtbar) forseglingsopslæmning. ■ Revnefri hærkning. ■ Modstandsdygtig over for aggressive betonpåvirkninger i henhold til DIN 4030. ■ Efter hærkning, vandbarriere, revneoverbyggende, modstandsdygtig over for ældning, vejrlig og frost.	
Anvendelse	■ Revneoverbyggende tætningsmasse til fleksibel pudsforsegling i sokkelområdet med pudsesystemer. ■ Kan bruges som vandtætning i bygninger i overensstemmelse med DIN 18533 og det generelle bygningsinspektors testcertifikat. ■ Kan påføres med pensel, spray, rulle eller spartel.	
Tekniske data	Brandfærd:	B2 normal antændelighed i henhold til DIN 4102-1
	Klæbende trækstyrke:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$ på beton
	Modningstid:	ca. 3 minutter
	2sd-værdi H O:	ca. 1 m (med 2 mm lagtykkelse)
	Tilladelse:	ABP: Testcertifikatnummer: P 14329/24-722
	Kan omarbejdes:	efter ca. 3 timer ved + 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed
	μ-værdi:	ca. 500
	Behandlingstid:	ca. 1 time
	Vandtæthed:	efter mindst 7 dage

	Forsegling af gylle DS 26 Flex
Minimum påføringstykkelse	1 mm tør filmtykkelse, 2 lag
Udbytte	ca. 8,3 m ² /sæk med 2 mm vådlagstykkelse
Forbrug	ca. 1,2 kg/m ² /mm
Behov for vand	4 l/sæk - 5 l/sæk til penselbar konsistens, 3,5 - 4,0 l/sæk til spartelbar konsistens

De angivne forbrugstal er kun vejledende. I praksis skal der tages højde for et ekstra forbrug på ca. 10 %. Forbrugstallene afhænger af underlagets ruhed og sugeevne og af påføringsteknikken.

Leveringsform Papirsække, sækkeindhold 20 kg, (48 sække pr. palle = 960 kg)

Opbevaring Tørt og beskyttet. Opbevaringstiden bør ikke overstige 6 måneder.

Kvalitetssikring Konstant overvågning og kontrol af kvaliteten og streng indgangskontrol af alle råmaterialer. Virksomheden har et TÜV-testet og certificeret kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med den globalt gældende DIN EN ISO 9001-standard og et TÜV-testet og certificeret miljøledelsessystem i overensstemmelse med den globalt gældende DIN EN ISO 14001-standard.

Underlag

Underlaget skal være fast, pudsfrit, bærende og sugende, så jævnt og rent som muligt. Løse dele, rislende og hule områder samt snavs, støv, olie og fedt skal fjernes. Betonoverflader (uden hulrum og gruslommer) kan coats direkte. Trim fileter og kanter, kamme, kamtråde, afstandsstykker (metal) osv. til en dybde på ca. 2 cm, og udfyld dem som ufuldkommenheder før belægning. Forvæd overfladerne, så de er mat fugtige, når DichtungsSchlämme DS 26 Flex påføres.

Anvendelse

Bland DichtungsSchlämme DS 26 Flex med rent vand uden andre tilsætningsstoffer. Tilsæt ca. 2/3 af den nødvendige mængde vand, og tilsæt langsomt den tørre mørtel. Bland DichtungsSchlämme DS 26 Flex til en klumpfri, glat slam, og juster derefter til arbejdskonsistens. Det blandede produkt skal forarbejdes inden for en time. Materiale, der allerede er stivnet, må ikke gøres bearbejdeligt igen med vand eller blandes på ny. Hvis konsistensen er smørbar, påføres mørtlen med en murerspartel eller en mellemhård pensel; hvis konsistensen er spartelbar, påføres mørtlen med en spartel, en glittepind eller en murske. Mørtlen påføres i to til tre lag. Det andet lag kan påføres, så snart det første lag er tørret tilstrækkeligt, så det ikke bliver beskadiget af det andet lag.

Generelle oplysninger og noter

Beskyt mod stærkt sollys, f.eks. ved at hænge det op. I tilfælde af hurtigt tørring (vind, sol) skal du fugte igen en eller flere gange. Før der påføres et yderligere lag, skal der overholdes en ståtid på mindst 1 dag pr. mm pudstykkelse.

Der kan ikke skabes damp-tætte forseglinger med DichtungsSchlämme DS 26 Flex.

Hvis der planlægges en pudsbelægning eller mørtling af beklædning, skal der påføres et sprøjtetag på det andet lag af den stadig friske slam, eller der skal påføres en bindingsbro, såsom HaftMörtel HM 50, på den gennemtørrede overflade.

Må ikke påføres ved materiale-, underlags- og lufttemperaturer under + 5 °C og over + 25 °C, og lad det tørre. Overhold retningslinjerne "Facadegrundpuds/eksteriørsystem", DIN EN 13914, DIN 18550, DIN 18533 og DIN 18336 (VOB, del C) samt de særlige bestemmelser i de "generelle bygningsmyndighedsgodkendelser" (abZ).

Hvis du har brug for yderligere oplysninger om dette materiale eller dets behandling, vil vores specialiserede udendørs serviceradgivere med glæde give dig detaljeret, ejendomsspecifik rådgivning.

Indholdet i det foreliggende tekniske datablad er maskinoversat. Hvis der er tvivl, gælder derfor det tekniske datablad på tysk, som var gældende på tidspunktet for leveringen. Dette findes på <https://baumit.de/produkte> og/eller fås ved forespørgsel.

Vores tekniske anvendelses anbefalinger, som vi giver til støtte for køberen/forarbejdningens virksomhed på grundlag af vores erfaring, svarer til den aktuelle viden inden for videnskab og praksis. De er ikke bindende og etablerer ikke et kontraktligt retsforhold eller nogen tilknyttede forpligtelser som følge af købskontrakten. De fritager ikke køberen fra forpligtelsen til at teste vores produkter for deres egnethed til den tilsigtede brug. De generelle byggetekniske regler skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer, der tjener den tekniske udvikling og forbedring af produktet eller dets anvendelse. Udgivelsen af denne tekniske information erstatter tidligere udgaver. De nyeste oplysninger kan findes på vores internetsider. Vores aktuelle salgs- og leveringsbetingelser og betingelserne for installation og brug af vores siloer og blandeanlæg gælder for alle forretningstransaktioner.