

# HolzContact

## Klar-til-brug, dispersionsbaseret pastalim



- Klar til brug
- Til træbundne substrater
- Alsidig i brug

<b>Produkt</b>	Brugsklar, organisk, opløsningsmiddelfri, dispersionsbaseret lim til fuldfladet limning af isoleringsplader på træunderlag.								
<b>Sammensætning</b>	Organiske bindemidler, fyldstoffer, vand.								
<b>Egenskaber</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Klar til brug (pastaagtig).</li><li>■ Let at behandle.</li><li>■ Meget god vedhæftning på træbundne substrater.</li><li>■ Vej- og frostbestandig efter hærkning.</li></ul>								
<b>Anvendelse</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Til limning af EPS- og mineraluldsisoleringsplader på standardiserede eller generelt byggemyndighedsgodkendte u n d e r l a g (pladematerialer) i trækonstruktioner i Baumits kompositsystemer til udvendig varmeisolering.</li><li>■ <b>Anvendelse på stærkt krympende eller svulmende underlag (f.eks. træplader, der udsættes for fugt) er ikke tilladt!</b></li></ul>								
<b>Tekniske data</b>	Tør bulkdensitet: ca. 1,5 kg/dm <sup>3</sup>								
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>HolzKontakt</th></tr></thead><tbody><tr><td>Forbrug</td><td>ca. 2,5 kg/m<sup>2</sup> til glatte, jævne underlag (brug ca. 6 kg/m<sup>2</sup> til forudberegning)</td></tr><tr><td>Udbytte</td><td>ca. 10 m<sup>2</sup>/spand</td></tr><tr><td>Minimum påføringstykkelse</td><td>2 mm</td></tr></tbody></table>			HolzKontakt	Forbrug	ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup> til glatte, jævne underlag (brug ca. 6 kg/m <sup>2</sup> til forudberegning)	Udbytte	ca. 10 m <sup>2</sup> /spand	Minimum påføringstykkelse	2 mm
	HolzKontakt								
Forbrug	ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup> til glatte, jævne underlag (brug ca. 6 kg/m <sup>2</sup> til forudberegning)								
Udbytte	ca. 10 m <sup>2</sup> /spand								
Minimum påføringstykkelse	2 mm								
	De angivne forbrugstal er kun vejledende. I praksis skal der t a g e s højde for et ekstra forbrug på ca. 10 %. Forbrugstallene afhænger af underlagets ruhed og sugsevne og af påføringsteknikken.								
<b>Leveringsform</b>	Plastspand, indhold 25 kg (24 spande pr. palle = 600 kg)								
<b>Opbevaring</b>	I en uåbnet bøtte, køligt, men ikke under + 5 °C. Opbevaringstiden bør ikke overstige 12 måneder.								
<b>Kvalitetssikring</b>	Konstant overvågning og kontrol af kvaliteten og streng indgangskontrol af alle råmaterialer. Virksomheden har et TÜV-testet og certificeret kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med den globalt gældende DIN EN ISO 9001-standard og et TÜV-testet og certificeret miljøledelsessystem i overensstemmelse med den globalt gældende DIN EN ISO 14001-standard.								
<b>Klassificering i henhold til kemikalieloven</b>	Se sikkerhedsdatablad (på <a href="http://www.baumit.de">www.baumit.de</a> ).								
<b>Underlag</b>	Træunderlag i overensstemmelse med de generelle bygningsmyndigheders godkendelse Z-33.47-814. Underlaget skal være bærende, rent, tørt, fri for støv, revner og frost samt fri for vedhæftningsnedsættende rester og udbloomstringer. Underlaget må ikke udsættes for fugt.								

## Behandling

Bland HolzContact med en langsomt kørende omrører før brug. Må ikke blandes med andre produkter.

### ■ Påføring af klæbemiddel:

Påfør klæberen over hele overfladen med en tandspatel eller tandspatel (4 x 4 mm eller 6 x 6 mm). Klæberen kan påføres underlaget eller isoleringspladen af EPS eller mineraluld. Pladerne skal indsættes, justeres og trykkes ned i den stadig friske lim.

Brug kun så meget lim, som kan bruges til at lægge isoleringsplader inden for 15 minutter, før limen danner en hud (lav et testområde - afhængigt af temperatur, fugtighed og absorptionsadfærd).

Om nødvendigt skal der dyvles med specielle dyvler (f.eks. STR-H skruedyvler eller STR-HE til mineralfiber). Ikke egnet som forstærkende fyldstof.

## Generelle oplysninger og noter

Må ikke påføres i direkte sollys, regn eller vind, og beskyt facaden, indtil den er helt hærdet (stilladsnet).

Høj luftfugtighed og lave temperaturer kan forlænge afbindingstiden betydeligt. Tilsæt ikke frostvæske.

Beskyt området omkring overfladebehandlingen, især glas, keramik, klinker, natursten, maling og metal, og skyl straks stænk af med rigeligt vand. Vent ikke på hærdning. Rengør værktøj med vand umiddelbart efter brug.

Facadepaneller, der har været udsat for UV-stråling i lang tid (gulnede paneller), må ikke udjævnes (efterslibning og støvfjernelse er påkrævet). Nivelleringslaget skal være tørt og hærdet, før der påføres yderligere belægning. Under ugunstige forhold (lav temperatur, høj luftfugtighed, ikke-absorberende underlag) kan tørretiden i enkelte tilfælde være op til 10 dage.

HolzContact er ikke egnet som armeringslag til indstøbning af armeringsnet.

**Må ikke påføres under + 5 °C og over + 30 °C materiale-, underlags- og lufttemperatur, og i ad det tørre. Overhold DIN 55699, DIN EN 998-1, DIN EN 13914, DIN 18550 og DIN 18350 (VOB, del C) samt de særlige bestemmelser i de "generelle bygningsinspektorsgodkendelser" (abZ).**

Hvis du har brug for yderligere oplysninger om dette materiale eller dets behandling, vil vores specialiserede udendørs serviceradgivere med glæde give dig detaljeret, ejendomsspecifik rådgivning.

Indholdet i det foreliggende tekniske datablad er maskinoversat. Hvis der er tvivl, gælder derfor det tekniske datablad på tysk, som var gældende på tidspunktet for leveringen. Dette findes på <https://baumit.de/produkte> og/eller fås ved forespørgsel.

Vores tekniske anvendelsesbefalinger, som vi giver til støtte for køberen/forarbejdningens virksomhed på grundlag af vores erfaring, svarer til den aktuelle viden inden for videnskab og praksis. De er ikke bindende og etablerer ikke et kontraktligt retsforhold eller nogen tilknyttede forpligtelser som følge af købskontrakten. De fritager ikke køberen fra forpligtelsen til at teste vores produkter for deres egnethed til den tilsigtede brug. De generelle byggetekniske regler skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer, der tjener den tekniske udvikling og forbedring af produktet eller dets anvendelse. Udgivelsen af denne tekniske information erstatter tidligere udgaver. De nyeste oplysninger kan findes på vores internetsider. Vores aktuelle salgs- og leveringsbetingelser og betingelser for installation og brug af vores siloer og blandedanlæg gælder for alle forretningstransaktioner.