

MosaikTop Essential Line

Pastaagtig, organisk bundet farvet stenpuds



- Ekstremt modstandsdygtig
- Stor farvepalet
- Alsidig i brug

Produkt	Brugsklar, organisk bundet tyndlagspuds (farvet stenpuds) til vægoverflader.	
Sammensætning	Rent akrylbindemiddel, farvet kvartssand, vand, tilsætningsstoffer og naturlig glimmer.	
Egenskaber	<ul style="list-style-type: none"> ■ Farvet (broget), opløsningsmiddelfri, pastalignende, kunstharpiksbundet, klar til brug og nem at påføre farvet stenpuds til heldækkende pudsning. ■ Meget modstandsdygtig over for mekanisk belastning, vandafvisende, vaskbar og særdeles slidstærk. 	
Anvendelse	<ul style="list-style-type: none"> ■ Puds til fremstilling af dekorative overflader i et enkelt lag. ■ Til efterfølgende belægning af mineralske bundlag, beton og armeringslag i kompositsystemer med varmeisolering (kun sokkelområdet). ■ Kan bruges udvendigt, indvendigt og på sokler. 	
Tekniske data	Brandafærd:	B -s1, d0 i henhold til DIN EN 15824
	Tæthed ISO 2811:	ca. 1,7 kg/dm ³
	Indhold af faste stoffer:	ca. 80 %
	pH-værdi:	ca. 8,5
	2sd-værdi H O:	0,22 m - 0,28 m (med 2 mm lagtykkelse), medium i henhold til DIN EN 15824
	μ-værdi:	ca. 110 - 140
	V-værdi:	V2
	VOC: Faktisk værdi:	< 40 g/l
	VOC: EU-grænseværdi:	Bogstav A: Kategori c (Wb); 40 g/l
	Varmeledningsevne λ:	ca. 0,700 W/(m-K)
	W-værdi:	< 0,15 W2 medium i henhold til DIN EN 15824

	MosaikTop Essential Line, M 301 Albaron	MosaikTop Essential Line, M 302 Monviso	MosaikTop Essential Line, M 303 Matterhorn	MosaikTop Essential Line, M 304 Denali
Udbytte	ca. 4,5 m ² /spand	ca. 4,5 m ² /spand	ca. 4,5 m ² /spand	ca. 4,5 m ² /spand
Største kornstørrelse	ca. 2 mm	ca. 2 mm	ca. 2 mm	ca. 2 mm
Forbrug	ca. 5,5 kg/m ²	ca. 5,5 kg/m ²	ca. 5,5 kg/m ²	ca. 5,5 kg/m ²

	MosaikTop Essential Line, M 305 Victoria	MosaikTop Essential Line, M 306 Parnassus	MosaikTop Essential Line, M307 Bistra	MosaikTop Essential Line, M 308 Kope
Udbytte	ca. 4,5 m ² /spand	ca. 4,5 m ² /spand	ca. 4,5 m ² /spand	ca. 4,5 m ² /spand
Største kornstørrelse	ca. 2 mm	ca. 2 mm	ca. 2 mm	ca. 2 mm
Forbrug	ca. 5,5 kg/m ²	ca. 5,5 kg/m ²	ca. 5,5 kg/m ²	ca. 5,5 kg/m ²

	MosaikTop Essential Line, M 312 Cook	MosaikTop Essential Line, M 313 Athos	MosaikTop Essential Line, M 314 Ararat	MosaikTop Essential Line, M 315 Rodna
Udbytte	ca. 4,5 m ² /spand	ca. 4,5 m ² /spand	ca. 4,5 m ² /spand	ca. 4,5 m ² /spand
Største kornstørrelse	ca. 2 mm	ca. 2 mm	ca. 2 mm	ca. 2 mm
Forbrug	ca. 5,5 kg/m ²	ca. 5,5 kg/m ²	ca. 5,5 kg/m ²	ca. 5,5 kg/m ²

	MosaicTop Essential Line, M 316 Kosh	MosaicTop Essential Line, M 317 El Capitan	MosaicTop Essential Line, M 318 Rax	MosaicTop Essential Line, M 325 Bellavista
Udbytte	ca. 4,5 m ² /spand	ca. 4,5 m ² /spand	ca. 4,5 m ² /spand	ca. 4,5 m ² /spand
Største kornstørrelse	ca. 2 mm	ca. 2 mm	ca. 2 mm	ca. 2 mm
Forbrug	ca. 5,5 kg/m ²	ca. 5,5 kg/m ²	ca. 5,5 kg/m ²	ca. 5,5 kg/m ²

	MosaikTop Essential Line, M 326 Triglav	MosaicTop Essential Line, M 327 Rushmore	MosaicTop Essential Line, M 328 Durano	MosaicTop Essential Line, M 329 Cristallo
Udbytte	ca. 4,5 m ² /spand	ca. 4,5 m ² /spand	ca. 4,5 m ² /spand	ca. 4,5 m ² /spand
Største kornstørrelse	ca. 2 mm	ca. 2 mm	ca. 2 mm	ca. 2 mm
Forbrug	ca. 5,5 kg/m ²	ca. 5,5 kg/m ²	ca. 5,5 kg/m ²	ca. 5,5 kg/m ²

	MosaikTop Essential Line, M 330 Elbrus	MosaicTop Essential Line, M 331 Nemrut
Udbytte	ca. 4,5 m ² /spand	ca. 4,5 m ² /spand
Største kornstørrelse	ca. 2 mm	ca. 2 mm
Forbrug	ca. 5,5 kg/m ²	ca. 5,5 kg/m ²

De angivne forbrugstal er kun vejledende. I praksis skal der tages højde for et merforbrug på ca. 10 %. Forbrugstallene afhænger af underlagets ruhed og sugsevne og af påføringsteknikken.

Leveringsform

Plastspand, indhold 25 kg (32 spande pr. palle = 800 kg)

Opbevaring

I en lukket spand, køligt, men ikke under + 5 °C eller over + 30 °C. Opbevaringstiden bør ikke overstige 12 måneder. Luk å b n e d e beholdere straks efter brug, og brug dem inden for 4 uger.

Kvalitetssikring

Konstant overvågning og kontrol af kvaliteten og streng indgangskontrol af alle råmaterialer. Virksomheden har et TÜV-testet og certificeret kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med den globalt gældende DIN EN ISO 9001-standard og et TÜV-testet og certificeret miljøledelsessystem i overensstemmelse med den globalt gældende DIN EN ISO 14001-standard.

Klassificering i henhold til kemikalieloven

Se sikkerhedsdatablad (på www.baumit.de).

Underlag

Hærdet, tørt puds (kalkcementpuds, gnedet eller filtet cementpuds, ståtid mindst 7 dage), gipspuds og gipsplader (om nødvendigt forbehandlet med SperrGrund), beton- og armeringslag, som skal være fri for revner og adskillende komponenter (forskallingsolie, støv) og tilsmudsning.

Forbehandl også plettede, misfarvede underlag med SperrGrund.

Underlaget skal være plant, tørt, frostfrit og fri for udblomstringer. Underlaget må ikke udsættes for fugt.

De overflader, der skal pudses, skal males med UniPrimer eller med PremiumPrimer DG 27 i den passende nuance i et eller flere lag før pudsning for at opnå et ensartet farvet og jævnt sugende underlag. Den passende farvenuance kan findes i tabellen nedenfor.

Lad underlaget tørre i mindst 24 timer, før du påfører MosaikTop.

MosaikTop	PremiumPrimer DG 27	MosaikTop	PremiumPrimer DG 27
Bezeichnung	Farbton	Bezeichnung	Farbton
M 301	weiß	M 315	M315
M 302	M302	M 316	M316
M 303	weiß	M 317	M317
M 304	weiß	M 318	M318
M 305	M305	M 325	weiß
M 306	weiß	M 326	M326
M 307	weiß	M 327	M327
M 308	weiß	M 328	weiß
M 312	weiß	M 329	weiß
M 313	M313	M 330	M330
M 314	M314	M 331	M331

Behandling

MosaikTop er klar til brug. Bland ikke andre materialer i. Rør forsigtigt i hånden med en spartel i rustfrit stål eller med en langsomt kørende omrører før brug.

Beholdere med forskellige batchnumre skal blandes sammen for at undgå farveforskelle.

Påfør MosaikTop Essential Line med en spartel i rustfrit stål i ca. 1,5 gange kornets tykkelse, MosaikTop Natural Line i 1 - 1,5 gange kornets tykkelse, og glat straks uden huller, altid i samme retning med spartlen holdt fladt. Færdiggør sammenhængende overflader uden afbrydelse.

Generelle oplysninger og noter

Beskyt mod frost, vind, regn og direkte sollys, mens det tørrer. Den mælkeagtige farve på den nyligt påførte MosaikTop forsvinder, når den tørrer.

Høj luftfugtighed eller lave temperaturer forlænger tørretiden betydeligt. MosaikTop kan også anløbe senere, hvis det udsættes for fugt. Fugtbelastning fra underlaget skal forhindres (støttemure, indhegninger, tagudhæng osv.). MosaikTop kan ikke bruges som belægning på vandrette overflader (gulve, murkroner osv.).

Hvis du arbejder indendørs, skal du sørge for god ventilation i de første par dage på grund af materialets lugt.

Beskyt udsatte områder (glas, keramik, metal osv.). Fjern om nødvendigt straks stænk med rigeligt vand. Vent ikke, til det tørrer ud. Rengør værktøj med vand, når det er friskt.

EAK / AVV affaldskode: 17 09 04

Må ikke påføres under + 5 °C og over + 30 °C materiale-, underlags- og lufttemperatur, og lad det tørre. Overhold DIN EN 15824, DIN EN 13914, DIN 18550, DIN 18363 og DIN 18350 (VOB, del C) samt de særlige bestemmelser i de "generelle bygningsinspektorsgodkendelser" (abZ).

Hvis du har brug for yderligere oplysninger om dette materiale eller dets behandling, vil vores specialiserede udendørs serviceradgivere med glæde give dig detaljeret, ejendomsspecifik rådgivning.

Indholdet i det foreliggende tekniske datablad er maskinoversat. Hvis der er tvivl, gælder derfor det tekniske datablad på tysk, som var gældende på tidspunktet for leveringen. Dette findes på <https://baumit.de/produkte> og/eller fås ved forespørgsel.

Vores tekniske anvendelsesbefalinger, som vi giver til støtte for køberen/forarbejdningsvirksomheden på grundlag af vores erfaring, svarer til den aktuelle viden inden for videnskab og praksis. De er ikke bindende og etablerer ikke et kontraktligt retsforhold eller nogen tilknyttede forpligtelser som følge af købskontrakten. De fritager ikke køberen fra forpligtelsen til at teste vores produkter for deres egnethed til den tilsigtede brug. De generelle byggetekniske regler skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer, der tjener den tekniske udvikling og forbedring af produktet eller dets anvendelse. Udgivelsen af denne tekniske information erstatter tidligere udgaver. De nyeste oplysninger kan findes på vores internetsider. Vores aktuelle salgs- og leveringsbetingelser og betingelserne for installation og brug af vores siloer og blandeanlæg gælder for alle forretningstransaktioner.