



Applikation

- En komponent klæbe- og tætningsmiddel til permanente sammenføjninger af lufttætte lag på substraten efter DIN 4108-7, EnEV, SIA 180 og Onorm B8110-2.
- FORTAX® 6400 er en systemkomponent i Ferband roofite Systemet og kan bruges i klæbe- og tætningsprocessen.
- FORTAX® 6400 kan selvfølgelig også bruges (uden for Gerband® roofite systemet) til permanent sammenføjnings-applikationer til alle standard fugtbarrierer og lufttætte lag. Bemærk venligst under DIN 4108-7 den generelle egnethed af de to materialer der sammenføjes.

Applikationsoplysninger

Forberedelse af overflader

- Det lufttætte lag skal være løst og skal fastgøres mekanisk.
- Overfladerne til FORTAX® 6400 klæbning og tætning skal være rene og tørre. Urenheder, som f.eks. støv, fedt, olie, skal fjernes. Sandede overflader skal forud behandles med Gerband® Primer 6300.

Forberedelse af sammenføjninger

- Påfør FORTAX® 6400 med en 8 mm tyk stråle på overfladerne. Hvis der er ujævnheder udignes de med tætningsmiddel.
- Bemærk venligst ved våde sammenføjninger skal det lufttætte lag trykkes ned i henhold til DIN 4108-7 med en cirkel på FORTAX® 6400 sådan at 3-4 mm vedligeholdes. Et kraftigt tryk er nødvendigt ved tørre sammenføjninger.
- Tjek at sammenføjninger er holdbare ved belastning, gennemtrængning af fugt, frost eller undergrunden (DIN 4108-7 Afs. 7.2.1)

Tekniske oplysninger

Råmateriale basis	polymerdispersion
Farve	lyseblå
Konsistens	pastaagtig - elastisk
Applikationstemperatur	+5° C til +40° C
Opbevaring	+5° C til +25° C, frostfrit
Holdbarhed	12 måneder i lukket beholder - pølse fra leveringsdato
Økologi	ingen miljømæssige eller indendørs gifte, fri for opløsningsmidler
Bortskaffelse	sikkert med husholdningsaffald

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.



Beskrivelse

- Permanent elastisk
- Permanent selvkæbende
- Høj klæbeevne
- Høj tidlig styrke
- Ekstremt høj ældningsmodstand
- Bliver ikke skrøbelig

Pakkeenhed

- 12 beholdere med 310 ml / karton,
nok til 8 løbende meter / beholder
- 12 pølser med 600 ml / karton,
nok til 16 løbende meter / pølse