

Profile Gulvprimer, 1/10 liter



Produktbeskrivelse

Profile Gulvprimer er en vandbaseret, koncentreret polymerprimer. Anvendes til at regulere underlagets sugsevne og sikrer desuden en god vedhæftning til underlaget samt flydespartlen.

Primeren kan anvendes ovenpå beton, betonelementer, spartelmasser, flydemørtel, fliser, klinkegulve og træ, og den forøger vedhæftningen mellem underlaget og det efterfølgende lag. Spartles der i flere lag, skal der primers med Profile Gulvprimer i mellem hvert lag.

Primeren skal fortyndes med vand før anvendelse (se nedenstående Primer guide).

Fordele

- Koncentreret - fortyndes med vand
- Primer til mange forskellige underlag
- God indtrængningsevne
- Forbedrer vedhæftningen til underlaget

Forarbejde

Underlaget skal være velegnet, fast og rengjort for løstsiddende partikler, cementslam, støv eller anden forurening, der kan forhindre tilstrækkelig vedhæftning til underlaget. Af hensyn til primerens filmdannelse, må underlagets temperatur ikke være under +5°C.

Det bedste resultat opnås, hvis temperaturen i lokalet er mellem +10°C og +25°C.

Primer guide

Underlag	Blandingsforhold
Normalt sugende underlag	1 del primer til 3 dele vand – forbrug ca. 0,10 l/m ²
Ikke-sugende underlag	1 del primer til 1 del vand – forbrug ca. 0,15 l/m ²
Kraftigt sugende underlag 1. lag	1 del primer til 6 dele vand – forbrug ca. 0,05 l/m ²
Kraftigt sugende underlag 2. lag	1 del primer til 3 dele vand – forbrug ca. 0,10 l/m ²
Træ	5 dele primer til 1 del vand – forbrug ca. 0,20 l/m ²
Klinker/sten	1 del primer til 1 del vand – forbrug ca. 0,15 l/m ²

Udførelse

Profile Gulvprimer påføres med pensel, kost eller malerrulle og fordeles jævnt og grundigt ned i overfladen.

Det skal undgås, at der dannes primersøer. Primeren skal være tør inden flydespartlen påføres, tørretiden er ca.

1 time ved 20 grader. Ved arbejde med Profile Gulvprimer anvendes der gummihandsker og beskyttelsesbriller af hensyn til fare for sprøjt.

Begrænsninger

Der må ikke anvendes Profile Gulvprimer ved temperaturer under +5°C.

Rengøring

Sprøjter, koste, malerruller, værktøj og andet materiale der har været i forbindelse med primeren rengøres straks efter brug med vand. Tørret primer kan være svær at opløse.

Yderligere information

Se mere på www.profile.dk eller ring +45 7363 1000.

Profile Gulvprimer, 1/10 liter

Tekniske data

DB nr.

1 liter - 2518556

10 liter - 2513989

Miljø

Indeholder 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one og 2-methylisothiazol-3(2H)-one.
Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder konserveringsmiddel:
5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on.

Materialetype

Styren- og acrylatpolymer i væskeform.

Vægtfylde

1,00 g/cm³.

Tørretid

2 - 5 timer, afhængigt af temperatur og underlagets sugsevne.

Emballage

1 og 10 l plastdunk.

Lagringstid

Min. 6 mdr. i uåbnet emballage.
Må ikke opbevares i direkte sollys.

Leverandør

Produceret til:
Profile A/S
Skånevej 2
DK-6230 Rødekro
Telefon +45 7363 1000
www.profile.dk