

Protex® Armeret Dampspærre NG



Beskrivelse

Protex® Armeret Dampspærre NG er en armeret dampspærre membran bestående af polypropylen-spunbond med PP-belægning. Den opfylder alle krav til styrke og tæthed, og er nem at arbejde med. Protex® Armeret Dampspærre NG er omfattet af Protex® Dampspærre Systems 30 års systemgaranti. Se mere på www.profile.dk

Anvendelse

Anvendes i konstruktioner, hvor der stilles krav til almindelig dampspærreløsning.

Fordele

- Lav vægt – let at håndtere.
- Ekstra høj rivstyrke.
- Stor damp-tæthed.
- Overlæg 50 mm.
- Kræver ikke fast underlag jævnfør nedenstående.
- Kræver ikke tape over clips.
- Er optaget/registeret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Monteringsanvisning

- Det anbefales at anvende Protex® tilbehør, for at sikre en sikker og ensartet kvalitet. Samt for at opretholde systemgarantien.
- Klammer og anden fastgørelse skal være af en kvalitet, som ikke rustet/tærer i forbindelse med fugt.
- Alle samlinger skal tapes og presses med spartel.
- Der skal sikres et tilstrækkeligt underlag/opstrammet membran, som gør det muligt at presse tapen ind i membranen med spartel.
- Ved isoleringstykkelse over 300 mm, skal der etableres understøtning under tapede samlinger, der ikke har fast underlag.
- Membranen skal være ren og støvfri inden påsætning af tape.
- Underlag af porøse/sugende materialer/træ skal primes.
- Der skal tapes på tekstsiden af dampspærren.
- Underlaget primes med Gerband® 6300 Primer og remfolien monteres ovenpå indervæg med Gerband® 692 Rund Butylklæber, Fortax® 6400 Folieklæber eller Fortax® 6600 Montagelim. Derefter fastholdes remfolien mekanisk, evt. med den afsluttende rem.
- Der skal udføres fast underlag ved gennemføringer i membranen.

Opbevaring

- Dampspærren skal opbevares tørt og overdækket.
- Dampspærren skal beskyttes mod transportskader og øvrige mekaniske skader.
- Dampspærren må ikke udsættes for opløsningsmidler.
- Dampspærren skal opbevares i emballagen indtil brug.
- Dampspærren må ikke opbevares i direkte sollys samt ved temperaturer over 35° C i længere perioder.

Rullestørrelse	DB nr.
3,0 x 50 m	2334545

Areal
150 m ²

Antal ruller pr. palle
20

Materiale
Armeret dampspærre membran af polypropylen-spunbond med PP-belægning

Godkendelser
CE-mærket
EN 13984:2013
Godkendt i danske bygninger (dog ikke svømmehaller, sauna o.l.)

Test	Metode	Resultat
Brand	EN 13501-1 EN 11925-2	Klasse E*
SD-værdi		30 m
Styrke MD/CMD	EN 12311-2 EN 13859-1	> 270 / > 200 N/50 mm
Rivstyrke MD/CMD	EN 12310-2 EN 13859-1	> 140 / > 160 N
Brudforlængelse MD/CMD	EN 12311-2 EN 13859-1	> 20 / > 15 %
Vægt		130 g/m ²

* I forbindelse med isolering.