

VIGTIG INFORMATION OM BAUMIT VINTERPRODUKTER

Anvendelse af pud produkter efterår/vinter: Det fugtige og køligere efterårs- og vintervejr stiller særlige krav til arbejdet med pud produkter.

Ved lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænges hærde-/tørretiden for cementbaserede hæftemørtler og pud produkter markant.

Baumit har tre produkter, der er udviklet til anvendelse under vinterforhold: StarContact Speed, SpeedTop og SpeedFlex.

StarContact Speed

StarContact Speed er en mineralsk klæbe- og armeringsmørtel til manuel og maskinel påføring. StarContact Speed har hurtig afbinding og er frostbestandig, vandafvisende og diffusionsåben. Som Baumits øvrige grundpudser er den desuden nem at arbejde med.

StarContact Speed kan anvendes ved temperaturer fra +1 °C til +10 °C.

Produktet er udviklet til at give en hurtigere hærde-/tørretid – også ved høj luftfugtighed.

SpeedTop og SpeedFlex

Vi anbefaler generelt at udsætte arbejde med silikonebaserede pudstyper til foråret. Ved anvendelse af SilikonTop, FineTop og PowerFlex skal temperaturen være mindst +5 °C både ved påføring og under hærkning og tørring.

Ved temperaturer mellem +5 °C og +15 °C kan hærde-/tørretiden blive meget lang – i nogle tilfælde op til 10–14 dage, afhængigt af temperatur og luftfugtighed. Ved en luftfugtighed over 75 % kan hærde-/tørretiden forlænges yderligere.

Hærde-/tørretiden kan reduceres ved anvendelse af Baumits brugsklare tilsætningsmidler: SpeedTop til SilikonTop og FineTop eller SpeedFlex til PowerFlex. Tilsætningsmidlerne kan anvendes ved temperaturer fra +1 °C til +15 °C og ved en relativ luftfugtighed på under 95 %.

Vigtigt information

- Følg altid anvisningerne i de tekniske datablade.
- Vær opmærksom på vindafkøling (chill-faktor), da den reelle overfladetemperatur kan være lavere end den målte lufttemperatur.
- Primer må ikke anvendes, når døgnets temperatur er +5 °C eller derunder. For SanovaPrimer gælder en grænse på +8 °C.
- Ved anvendelse af vinterprodukter skal primer helt undlades. Der må ikke anvendes primer sammen med StarContact Speed, FineTop/SilikonTop tilsat SpeedTop, PowerFlex eller PowerFlex tilsat SpeedFlex.
- Vær opmærksom på, at hærde-/tørretiden kan være længere under vinterforhold. Dæk altid af for vejrlig under hærde-/tørretiden.
- Tag højde for temperatur, luftfugtighed og vindafkøling ved planlægning af arbejdet.

Har du spørgsmål om valg og anvendelse af Baumit vinterprodukter, er du velkommen til at kontakte vores Baumit-konsulenter.

KONTAKT OS FOR MERE INFORMATION



Morten Bach-Pedersen
Sjælland, øerne og Bornholm

Mobil: 2811 2657
E-mail: mop@profile.dk



Hans Kiær
Jylland og Fyn

Mobil: 2788 0576
E-mail: haki@profile.dk